

Kopierpapier

PERLENCOPY 

Das Schweizer Recycling-Kopierpapier

PERLENCOPY besteht aus 80 % Recyclingpapier und wird aus einem hochwertigen Fasermix aus Schweizer Altpapier aus Haushaltssammlung und heimischen Holzfasern hergestellt. Es ist umweltfreundlich und weitgehend unter den Vorgaben des Blauen Engels hergestellt und bietet hervorragende Kopier- und Laufeigenschaften.

PERLENCOPY erfüllt folgende Normen:


- Alterungsbeständigkeit nach DIN 6738, ISO 20494 und LDK 24-85.
- 99,98 % staufrei: Laufeigenschaften nach DIN EN 12281.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	80
Weissgrad ISO	ISO 2470/2471	%	70
Weissgrad CIE	ISO 11475	%	55
Dicke	ISO 534	µm	105
Opazität	ISO 2470/2471	%	98
Reisslänge	ISO 1924	m	6'200



Schweizer Produktion
Schweizer Altpapier
Recycelt in Perlen



Bei Bestellung von Rollenware

Rollenausrüstung	Rollendimensionen	Toleranzen
Rollenbreite	35 cm bis 220 cm	-2 mm bis + 2 mm
Rollendurchmesser	125 cm	-5 cm bis + 1 cm
Hülsenlochweite	76 mm oder 152,4 mm	

Carbon Footprint (2025)

234 kg CO₂ eq./t Papier (Toe3 bis 7upstream,
ermittelt durch EBP nach Vorgaben CEPI TenToes)

Lagerung

Handelsübliche Lagerung bei 15-25 °C

Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen liegen im branchenüblichen Bereich.

