

Papier pour photocopie

PERLENCOPY 

Le papier pour photocopie recyclé suisse

PERLENCOPY est composé à 80 % de fibres recyclées et fabriqué à partir d'un mélange de fibres de haute qualité provenant de vieux papiers suisses issus de la collecte ménagère et de fibres de bois vierges d'origine suisse. Respectueux de l'environnement, il est produit en grande partie conformément aux exigences de l'écolabel Ange Bleu et offre d'excellentes performances de copie et de passage en machine.

PERLENCOPY répond aux normes suivantes :

- Résistance au vieillissement selon DIN 6738, ISO 20494 et LDK 24-85
- 99,98 % sans bourrage : comportement en machine selon DIN EN 12281


Paramètres techniques

	Méthode	Unité	Valeur cible
Grammage	ISO 536	g/m ²	80
Blancheur ISO	ISO 2470/2471	%	77
Blancheur ISO	ISO 11475	%	55
Main	ISO 534	cm ³ /g	105
Opacité	ISO 2470/2471	%	98
Longueur de rupture	ISO 1924	m	6'200

Valeurs sujettes aux fluctuations de la production. Autres grammages sur demande.



Production suisse
Vieux papiers suisses
Recyclé à Perlen



Pour les commandes en bobines

Finissage des bobines	Dimensions des bobines	Tolérances
Laize	35 cm à 220 cm	-2 mm à +2 mm
Diamètre extérieur	125 cm	-5 cm à +1 cm
Diamètre du mandrin	76 mm ou 152,4 mm	

Empreinte carbone (2025)

234 kg CO₂ eq./t de papier (Toe3 à 7upstream, déterminée par EBP selon les directives de CEPI TenToes)

Stockage

Conditions de stockage usuelles entre 15 et 25 °C

Perlen Papier AG se réserve le droit de faire évoluer les valeurs cibles au fur et à mesure des évolutions de la recherche et du marché.

